RIBERSID
MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO

Boletim Técnico

RESINA ALQUÍDICA RS 515

Apresentação

RS 515 é uma Resina Alquídica para processos de cura a frio, baseada em óleos vegetais e polióis.

Composição

Resina Alquídica para Fundição

Especificações

Teor de não volátil (% m/m)	Mín. 65,00
Solvente	Hidrocarboneto Aromático

Parâmetros em teste de areia:

Tempo de Banca	10 - 20 minutos
Tempo de Cura	50 - 70 minutos
R.T.F. 6 horas	140 PSI mínimo
R.T.F. 24 horas	180 PSI mínimo

NOTA: Valores obtidos em ensaios efetuados com areia Sibelco módulo 45/50 à temperatura de 26 °C.

Dosagem Indicada:

0,90 – 1,20% sobre o peso da areia
20,0 % de MDI sobre o peso da resina

Aplicação

A Resina Alquídica RS 515 em conjunto com MDI (4,4 Difenilmetano diisocianato), é utilizada em fundições de ferrosos e não ferrosos, apresentando baixo odor, excelente colapsibilidade e boa fluidez da areia.

Embalagem

Tambor 190 Kg

Validade

12 meses

Ribeirão Preto - SP
Av.: Marechal Costa e Silva, 4048
Bairro: Vila Brasil – 14075-600

Araquari - SC
Rodovia BR 280, 5065 – Galpão 11D
Bairro: Colégio Agrícola – 89245-000

16 3969-8787 16 99730-5789 16 99752-2723- contato@ribersid.com.br
www.ribersid.com.br