

BOLETIM TÉCNICO

MASSA DE REPARO ZTPATCH 700 CR TM

DESCRIÇÃO: Massa refratária aluminosa de reparo e revestimento de painéis, a base de chamote de baixa porosidade e óxido de cromo, com sistema de pega química.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Pode ser moldada manualmente com uso de martelo, utilizada como revestimentos de painéis de inoculação e vazamento, além de bicas e colarinhos de fornos elétricos

CUIDADOS NO MANUSEIO: Não sendo considerado um produto perigoso, ZT PATCH 700 CR TM não requer maiores cuidados no manuseio, apenas a utilização dos EPI's recomendados pelo setor de segurança

ESPECIFICAÇÕES:

Propriedades físicas

Massa Específica Aparente (110°Cx24h)	2,35	g/cm ³ /cm ³
Resistência a Compressão à Frio Após 110°C x 24h	12	MPa
Resistência a Compressão à Frio Após 1400°C x 24h	21	MPa
Dilatação Térmica Irreversível Após 800°C x 5h	-	L/100 kg

Análise Química (%)

Al₂O₃	SiO₂	MgO	CaO	Cr₂O₃	Fe₂O₃	SiC	ZrO₂	P₂O₅	C
68	22			2	1,2			3	

ESTOCAGEM: O prazo de estocagem é de **03 meses** em sua embalagem original e armazenado em local coberto, arejado e protegido de umidade.

EMBALAGEM: Em sacos plásticos dentro de baldes com **25 kg**.

ATENÇÃO:

Os dados resultantes de ensaios realizados são valores médios provenientes de produções industriais.

As informações contidas nesta folha poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Para maiores informações consultar nosso departamento técnico.

Riber Sid Indústria Comércio e Transporte Ltda.

Av. Costae Silva, 4048 – Vila Brasil - CEP: 14075-600 - Ribeirão Preto - SP

FONE/FAX: 55 16 3969-8787 vendas@ribersid.com.br

www.ribersid.com.br